


Projet : Essai de laboratoire	Dossier : 0720-24
Client : Ferme RP	
Matériau : Sable MG 112	
Provenance : Sablière Ferme RP	

PRÉLÈVEMENT

Prélevé par : Client	Date : 15-07-2024
Usage proposé : Inconnu	No. d'échantillon : 1
Calibre : MG 112 sable	No. Référence :
Localisation prélèvement : In situ	

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE NORME LC 21-040

Tamis (mm)	% Passant	Spécifications	
		Min	Max
112	100%	100%	
80	100%		
56	100%		
31,5	100%		
20	100%		
14	100%		
10	100%		
5,0	100%	12%	100%
2,5	100%		
1,25	100%		
0,630	100%		
0,315	95%		
0,160	43%		
0,080	14,5%	0%	10%



D_{10} : C_u :
 D_{30} : 0,123 C_c :
 D_{60} : 0,210

■ Résultat(s) non conforme(s)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Analyse(s)	Résultat(s)	Unité	Exigence	Statut

SF-71-01 (28-06-2024)

Préparé par : AJ

Date : 07-08-2024

Vérfié par :

